



Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

Sucursal Culiacán
 Guillermo Laveaga #3869
 Col. Pemex C.P. 80180
 Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75
 Culiacán, Sinaloa

Sucursal Guadalajara
 Avenida Acueducto #448
 Col. El Vergel C.P. 45595
 Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58
 Guadalajara, Jalisco

01 800 36 83 201
contacto@dmtecnologias.com.mx

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

MONOFILAMENTO 50%

MATERIAL	Polietileno alta densidad, estabilizadores UV y antioxidantes.
CONSTRUCCION DEL HILO	Para su fabricación se utiliza hilo con un titulo de Deniers 360 equivalente a un diámetro de .30 mm/100.
DURACION	Gracias al compuesto químico que absorbe los rayos ultravioleta base hals (uv11), garantizamos que la malla NO tenga una degradación prematura ante los rayos solares, dando como beneficio una duración mínima de 5 años.
TEJIDO	20 Hilos/in Urdimbre (largo del rollo) x 20 Hilos/in trama (ancho del rollo) por pulgada al cuadrado.
PESO	Fabricada en 110 gramos por metro cuadrado.
ELONGACIÓN O CONTRACCIÓN	Nuestros materiales por ser termoplásticos pueden tener variaciones en presencia del calor de -3 a -6%.
MEDIDAS	Anchos de 3.70 mts y 1.85 mts por 100.00 mts de largo
COLOR	Negro
SOMBRA	50 % Por ciento.
USOS	Agrícola principalmente.

